

CÓDIGO: F10-SF940
SKYFROTA CLEAR EPOXI
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Indicado para pintura de superfícies metálicas, pintura de pisos e faixas com passagem de tráfego leve. Possui alto teor de sólidos, excelente acabamento e boa resistência a agentes físicos e químicos.

COMPOSIÇÃO:

Resina epóxi, solvente aromático, álcool, ésteres, éter, cetonas e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar seca, isenta de óleos, graxas e demais contaminantes.

»Superfícies Metálicas: utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a área.

»Piso novo (Concreto - curado no mínimo por 1 semana): fazer limpeza para retirada de poeira.

»Piso antigo: lavar com água e sabão. Secar por no mínimo 24 horas.

»Piso com incrustações: lavar com solução de ácido muriático 20 a 30%. Secar por no mínimo 24 horas.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

Produtos	Partes em Volume
Skyfrota Epoxi	3
Skyfrota Endurecedor p/ Epoxi - SF900	1
Skyfrota Thinner p/ Epoxi - SF903	10 a 20% * **

* % de Thinner sobre a mistura catalisada.

** Não é recomendada a diluição para aplicação a rolo e pincel.

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:

»Rolo/pincel: 25 a 30 segundos em Copo Ford Nº 4 a 25°C

»Pistola (bico: 2.0): 18 a 22 segundos em Copo Ford Nº 4 a 25°C

APLICAÇÃO:

»Superfícies Metálicas: aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos.

»Pisos: aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 1 a 2 horas.

VIDA ÚTIL DA MISTURA:

3 horas a 25 °C.

SECAGEM:

Ao ar (25 °C)
»Toque: 45 - 65 minutos
»Manuseio: 8 - 10 horas
»Cura total: 7 dias

USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

Nota: O produto não possui propriedades de verniz automotivo.

» Não fazer aplicação do produto em dias chuvosos ou com umidade > 80%, pois pode afetar a secagem, não alcançando as propriedades do produto;

» Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;

» Utilizar rolo de pelo curto de lã de carneiro;

» Não utilizar rolo de espuma.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	02/07/2024	Jeferson Lima	Vailton Mendes

