


**CÓDIGO: E44-00700**

**PRIMER EPOXI CINZA**



**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Indicado para preparação e pintura de superfícies metálicas, de pisos e de faixas com passagem de tráfego leve. Possui alto teor de sólidos, alta dureza, excelente poder enchimento e boa resistência a agentes químico/físico.

**COMPOSIÇÃO:** Resina epóxi, solvente aromático, álcool, éter, cetona, pigmentos, cargas minerais e aditivos.

**PRODUTOS:**  
 Primer Epoxi Cinza (E44-00700)  
 Endurecedor p/ Epoxi (E30-00085)  
 End. Rápido p/ Primer Epoxi (E30-00088)  
 Thinner p/ Epoxi (E50-TH780)

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** A superfície deve estar seca, isenta de óleos, graxas e demais contaminantes.  
**Se:**  
 » Piso novo (Concreto - curado no mínimo por 1 semana): fazer limpeza para retirada de poeira.  
 » Piso antigo: lavar com água e sabão. Secar por no mínimo 24 horas.  
 » Piso com incrustações: lavar com solução de ácido muriático 20 a 30%. Secar por no mínimo 24 horas.  
 » Superfícies metálicas: utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a área.



**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:**

Produtos	Partes em
Primer Epoxi Cinza	3
End. p/ Epoxi 085 / End. Ráp. p/ Primer Epoxi 088	1
Thinner p/ Epoxi - TH780	10 a 20% * **

\* % de Thinner sobre a mistura catalisada.

\*\* Não é recomendada a diluição para aplicação a rolo e pincel.



**VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:**  
 » Rolo/pincel: 25 a 35 segundos em Copo Ford Nº 4 a 25°C.  
 » Pistola: 20 a 25 segundos em Copo Ford Nº 4 a 25°C.



**APLICAÇÃO:**  
 » Superfícies Metálicas: Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos.  
 » Pisos: Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 1 a 2 horas.

**RENDIMENTO:** 30 a 40 m<sup>2</sup>/ galão 3,6L ( camada de 60 a 90 µm)



**VIDA ÚTIL DA MISTURA:** 3 horas a 25°C.

**SECAGEM:**

Ao ar (25°C)	
c/ E30-00085 - End. p/ Epoxi	c/ E30-00088 - End. Ráp. p/ Primer Epoxi
»Toque: 45 - 60 minutos	»Toque: 45 - 60 minutos
»Manuseio: 8 - 24 horas	»Manuseio: 8 - 10 horas
»Lixamento: não recomendado	»Lixamento: 16 h
»Repintura: 4 horas - 7 dias	»Repintura: 4 horas - 7 dias
»Cura total: 7 dias	»Cura total: 7 dias



**USO DO EPI's:** Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
 Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
 Usar luvas nitrílicas, óculos de segurança e máscara contra vapores orgânicos e particulados durante o manuseio/aplicação.

**PRAZO DE VALIDADE:** 2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DICAS:**  
 » Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;  
 » Se pintura com rolo, utilizar rolo de lã de pêlo baixo;  
 » Não realizar aplicação do produto sob condições de chuva ou elevada umidade (> 80%), pois pode comprometer o processo de cura do revestimento, afetando a aderência ao substrato e a resistência do produto.  
 » Respeitar rigorosamente o intervalo mínimo de tempo entre demãos recomendado .  
 » As resistências química, física e as demais propriedades do revestimento, somente serão atingidas após o tempo de cura total.

**OBSERVAÇÃO:** Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
2	24/09/2025	Jeferson Lima	Vailton Mendes