

**CÓDIGO: E44-00700**

**SKYEPOXI PRIMER CINZA**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Indicado para superfícies metálicas, pintura de pisos e faixas com passagem de tráfego leve. Possui alto teor de sólidos, alta dureza, excelente poder enchimento e boa resistência a agentes químico/físico.

**COMPOSIÇÃO:** Resina epóxi, solvente aromático, álcool, éter, cetona, pigmentos, cargas minerais e aditivos.

**PRODUTOS:** Skyepoxi Primer Cinza (E44-00700)  
Endurecedor p/ Skyepoxi Primer (E30-00085)  
Thinner p/ Skyepoxi (E50-TH780)



**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** A superfície deve estar seca, isenta de óleos, graxas e demais contaminantes.  
**Se:**  
» Piso novo (Concreto - curado no mínimo por 1 semana): fazer limpeza para retirada de poeira.  
» Piso antigo: lavar com água e sabão. Secar por no mínimo 24 horas.  
» Piso com incrustações: lavar com solução de ácido muriático 20 a 30%. Secar por no mínimo 24 horas.  
» Superfícies metálicas: utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a área.



**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:**

Produtos	Partes em Volume
Skyepoxi Primer Cinza	3
Endurecedor p/ Skyepoxi Primer	1
Thinner p/ Skyepoxi	10 a 20% * **

\* % de Thinner sobre a mistura catalisada.

\*\* Não é recomendada a diluição para aplicação a rolo e pincel.



**VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:** » Rolo/pincel: 25 a 35 segundos em Copo Ford Nº 4 a 25°C.  
» Pistola: 20 a 25 segundos em Copo Ford Nº 4 a 25°C.



**APLICAÇÃO:** » Superfícies Metálicas: aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos.  
» Pisos: aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 1 a 2 horas.

**RENDIMENTO:** 30 a 40 m<sup>2</sup>/ galão 3,6L ( camada de 60 a 90 µm)



**VIDA ÚTIL DA MISTURA:** 3 horas a 25°C.

**SECAGEM:**

Ao ar (25°C)
» Toque: 45 - 65 minutos
» Manuseio: 8 - 10 horas
» Cura total: 7 dias
» Repintura: 4 horas a 7 dias



**USO DO EPI's:** Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:** 2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DICAS:**  
» Não fazer aplicação do produto em dias chuvosos ou com umidade > 80%, pois pode afetar a secagem, não alcançando as propriedades do produto;  
» Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;  
» Utilizar rolo de pelo curto de lã de carneiro;  
» Não utilizar rolo de espuma.

**OBSERVAÇÃO:** Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
1	30/09/2024	Cíntia Melo	Vailton Mendes