

**CÓDIGO: F10- SF957**

**SKYFROTA PU BRANCO BASE**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

O Skyfrotta PU Branco Base é destinado à formulação de Esmaltes Poliuretano Skyfrotta que é um produto bicomponente, indicado para retoques e repintura de carrocerias de ônibus e caminhão, máquinas, implementos agrícolas e peças metálicas em geral.

**COMPOSIÇÃO:**


Resinas, solventes aromáticos, éster, pigmentos e aditivos.

**INDICAÇÃO:**

Produto destinado a elaboração de Esmalte Poliuretano Skyfrotta

**PRODUTOS E ADITIVOS:**

Esmalte Poliuretano Skyfrotta  
Endurecedor p/ Poliuretano Skyfrotta SF901  
Thinner p/ Poliuretano Skyfrotta SF902



**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:**

Para 2 partes em volume de Esmalte Poliuretano Skyfrotta Branco Base, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor SF901 e 10 a 20% em volume de Thinner SF902 sobre a mistura catalisada.

ou

Para 6 partes em volume de Esmalte Poliuretano Skyfrotta Branco Base, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor SF901 e 10 a 20% em volume de Thinner SF902 sobre a mistura catalisada.

**VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:**

15 a 20 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25 °C.

**APLICAÇÃO:**

Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol<sup>2</sup>, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.  
Possíveis substratos:  
» Todos os Primers Skylack devidamente preparados;  
» Pintura original de fábrica devidamente preparada.

**VIDA ÚTIL DA MISTURA:**

4 horas a 25 °C.

**SECAGEM:**

Ao ar (25 °C)	Estufa (60 °C)
» Toque: 2 horas	» Manuseio: 45 minutos
» Manuseio: 4 horas	
» Polimento: 24 horas	

**USO DO EPI:**

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:**

3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35 °C e livre de umidade.

**DICAS:**

- » Utilizar sempre Primers e Complementos da Skylack;
- » Recomenda-se realizar o polimento somente após secagem total;
- » Utilizar sempre o Thinner indicado pela Skylack.

**OBSERVAÇÃO:**

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	18/10/2024	Raony Macedo	Vailton Mendes