

CÓDIGO: F44-00700
SKYFROTA PRIMER EPOXI CINZA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Indicado para preparação e pintura de superfícies metálicas, de pisos e de faixas com passagem de tráfego leve. Possui alto teor de sólidos, alta dureza, excelente poder enchimento e boa resistência a agentes químico/físico.

COMPOSIÇÃO:

Resina epóxi, solvente aromático, álcool, éter, cetona, pigmentos, cargas minerais e aditivos.

PRODUTOS:

Skyfrotas Primer Epoxi Cinza (F44-00700)
Skyfrotas End. p/ Epoxi (F30-SF900)
Skyfrotas End. Rápido p/ Primer Epoxi (F30-00097)
Skyfrotas Thinner p/ Epoxi (F50-SF903)

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar seca, isenta de óleos, graxas e demais contaminantes.

Se:

» Piso novo (Concreto - curado no mínimo por 1 semana): fazer limpeza para retirada de poeira.

» Piso antigo: lavar com água e sabão. Secar por no mínimo 24 horas.

» Piso com incrustações: lavar com solução de ácido muriático 20 a 30%. Secar por no mínimo 24 horas.

» Superfícies metálicas: utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a área.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

Produtos	Partes em
Skyfrotas Primer Epoxi Cinza	3
Skyfrotas Endurecedor (F30-SF900 ou F30-00097)	1
Skyfrotas Thinner p/ Epoxi (F50-SF903)	10 a 20% * **

* % de Thinner sobre a mistura catalisada.

** Não é recomendada a diluição para aplicação a rolo e pincel.

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:

» Rolo/pincel: 25 a 35 segundos em Copo Ford Nº 4 a 25°C.

» Pistola: 20 a 25 segundos em Copo Ford Nº 4 a 25°C.

APLICAÇÃO:

» Superfícies Metálicas: Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos.

» Pisos: Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 1 a 2 horas.

RENDIMENTO:

30 a 40 m²/ galão 3,6L (camada de 60 a 90 µm)

VIDA ÚTIL DA MISTURA:

3 horas a 25°C.

SECAGEM:

Ao ar (25°C)	
c/ F30-SF900 Skyfrotas End. p/ Epoxi	c/ F30-00097 Skyfrotas End. Rápido p/ Primer Epoxi
» Toque: 45 - 60 minutos	» Toque: 45 - 60 minutos
» Manuseio: 8 - 24 horas	» Manuseio: 8 - 10 horas
» Lixamento: não recomendado	» Lixamento: 16 h
» Repintura: 4 horas - 7 dias	» Repintura: 4 horas - 7 dias
» Cura total: 7 dias	» Cura total: 7 dias

USO DO EPI's:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;

Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;

Usar luvas nitrílicas, óculos de segurança e máscara contra vapores orgânicos e particulados durante o manuseio/aplicação.

PRAZO DE VALIDADE:

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

» Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;

» Se pintura com rolo, utilizar rolo de lã de pêlo baixo;

» Não realizar aplicação do produto sob condições de chuva ou elevada umidade (> 80%), pois pode comprometer o processo de cura do revestimento, afetando a aderência ao substrato e a resistência do produto.

» Respeitar rigorosamente o intervalo mínimo de tempo entre demãos recomendado .

» As resistências química, física e as demais propriedades do revestimento, somente serão atingidas após o tempo de cura total.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
1	24/09/2025	Jeferson Lima	Vailton Mendes