


CÓDIGO: F44-00700

SKYFROTA PRIMER EPOXI CINZA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Indicado para superfícies metálicas, pintura de pisos e faixas com passagem de tráfego leve. Possui alto teor de sólidos, alta dureza, excelente poder enchimento e boa resistência a agentes químico/físico.

COMPOSIÇÃO: Resina epóxi, solvente aromático, álcool, éter, cetona, pigmentos, cargas minerais e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve estar seca, isenta de óleos, graxas e demais contaminantes.



Se:

» Piso novo (Concreto - curado no mínimo por 1 semana): fazer limpeza para retirada de poeira.

» Piso antigo: lavar com água e sabão. Secar por no mínimo 24 horas.

» Piso com incrustações: lavar com solução de ácido muriático 20 a 30%. Secar por no mínimo 24 horas.

» Superfícies metálicas: utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a área.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:



Produtos	Partes em Volume
Primer Epoxi Cinza - E44-00700	3
Skyfrota Endurecedor p/ Epoxi - SF900	1
Skyfrota Thinner p/ Epoxi - SF903	10 a 20% * **

* % de Thinner sobre a mistura catalisada.

** Não é recomendada a diluição para aplicação a rolo e pincel.

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:



» Rolo/pincel: 25 a 35 segundos em Copo Ford Nº 4 a 25°C.

» Pistola: 20 a 25 segundos em Copo Ford Nº 4 a 25°C.

APLICAÇÃO:



» Superfícies Metálicas: aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos.

» Pisos: aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 1 a 2 horas.

RENDIMENTO:

30 a 40 m²/ galão 3,6L (camada de 60 a 90 µm)

VIDA ÚTIL DA MISTURA:



2 horas a 25°C.

SECAGEM:

Ao ar (25°C)
»Toque: 45 - 65 minutos
»Manuseio: 8 - 10 horas
»Cura total: 7 dias
»Repintura: 4 horas a 7 dias

USO DO EPI's:



Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;

Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;

Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

» Não fazer aplicação do produto em dias chuvosos ou com umidade > 80%, pois pode afetar a secagem, não alcançando as propriedades do produto;

» Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;

» Utilizar rolo de pelo curto de lã de carneiro;

» Não utilizar rolo de espuma.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	26/09/2024	Cíntia Melo	Vailton Mendes