

CÓDIGO: F11-08180

ALUMINIO FENÓLICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Indicado para Pintura e repintura de superfícies metálicas com temperaturas de trabalho que alcançam até 200°C. Possui fácil aplicação secagem rápida, alto poder de cobertura, e efeito refletivo. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica, solventes aromáticos, ésteres, pigmentos alumínio e aditivos.

PRODUTOS E ADITIVOS:

Solução Desengraxante TH710
Primers e Complementos da Skylack
Aluminio Fenólico Refletivo

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso.

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:

O produto já se encontra na viscosidade de aplicação, devendo ser bem homogeneizado antes da utilização.

APLICAÇÃO:

Aplicar 1 a 3 passadas, mantendo uma distância de 30 a 40 cm da peça pintada, com 40 a 50 lbs/pol². Intervalo entre demãos 3 a 5 minutos.

SECAGEM:

Livre de pó: 5 a 10 minutos
Toque: 30 minutos
Total: 24 horas

USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto;
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

1 ano, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

- » Não repintar a peça antes de realizar um teste comparativo de cor;
- » Utilizar sempre Primers, Vernizes e Complementos da Skylack;
- » Recomenda-se realizar o polimento somente após secagem total;
- » Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	16/05/2025	Jeferson Lima	Vailton Mendes