



CÓDIGO: 141-08180

ALUMINIO FENÓLICO

     	DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Indicado para pintura e repintura de superfícies metálicas com temperaturas de trabalho que alcançam até 200°C. Possui fácil aplicação, secagem rápida, alto poder de cobertura e efeito refletivo. O uso deste produto é exclusivo à profissionais devidamente treinados.
	COMPOSIÇÃO:	Resina acrílica, solventes aromáticos, ésteres, pigmentos alumínio e aditivos.
	PRODUTOS E ADITIVOS:	Solução Desengraxante TH710 Alumínio Fenólico
	PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a superfície a ser pintada, removendo resíduos, ferrugem e eliminar oleosidades.
	CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:	Produto pronto para uso.
	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:	O produto já se encontra na viscosidade de aplicação, devendo ser bem homogêneo antes da utilização.
	APLICAÇÃO:	Aplicar 1 a 3 passadas, mantendo uma distância de 30 a 40 cm da peça pintada, com 40 a 50 lbs/pol ² . Intervalo entre demãos 3 a 5 minutos.
	SECAGEM:	Livre de pó: 5 a 10 minutos Toque: 30 minutos Total: 24 horas
	USO DO EPI:	Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados; Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto; Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.
	PRAZO DE VALIDADE:	1 ano, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.
	DICAS:	» Utilizar sempre a Solução Desengraxante indicada pela Skylack.
	OBSERVAÇÃO:	Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	04/09/2025	Cíntia Melo	Vailton Mendes