

CÓDIGO: F40-SF970
SKYFROTA BASE PRIMER ACAB. DF

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O Skyfrota Base Primer Acabamento DF – SF970 é uma produto que quando adicionado a tinta acabamento nos sistemas SKYFROTA Poliuretano e Sintético, torna-os um Primer Dupla Função, conferindo propriedades de elevada resistência a intempéries, além de secagem rápida e excelente acabamento, proporcionando maior agilidade no processo de pintura.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

O produto Skyfrota Base Primer Acab. DF é indicado para pintura geral ou parcial em processos de reparação de:
Trens, estruturas metálicas, implementos rodoviários e agrícolas e manutenção leve de equipamentos industriais.

COMPOSIÇÃO:

Resinas, solventes aromáticos, ésteres, cargas e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

PROPORÇÃO DE MISTURA P/ PRIMER DUPLA FUNÇÃO:

PRODUTO	SKYFROTA PU (cor desejada) 100%	SKYFROTA Sintético (cor desejada)
Skyfrota PU Base Primer Acab. DF (SF970)	20%	20%

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

PRODUTO	Skyfrota Poliuretano	SKYFROTA Sintético
Skyfrota Endurecedor p/ PU - SF901	3:1	-
Skyfrota Thinner p/ Poliuretano - SF902	20%	-
Skyfrota Redutor p/ Sintético - SF904	-	20%

* % de Thinner sobre a mistura catalisada.

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:

16 a 22 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.

APLICAÇÃO:

Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol², com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Possíveis substratos:

- » Pinturas antigas devidamente preparadas.
- » Aço carbono em geral.

VIDA ÚTIL DA MISTURA (SKYFROTA PU):

3 horas a 25°C.

SECAGEM:

Secagem	Skyfrota PU Ao ar (25°C)	Skyfrota Sintético Ao ar (25°C)	Skyfrota PU Estufa (60°C)	Skyfrota Sintético Estufa (60°C)
» Toque:	2 horas	2 horas	-	-
» Manuseio:	8 horas	12 horas	-	45 min
» Final:	24 horas	72 horas	45 min	-

USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

- » Não repintar a peça antes de realizar um teste comparativo de cor e brilho;
- » Utilizar sempre Complementos da Skylack;
- » Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
1	06/07/2026	Jeferson Lima	Vailton Mendes