


CÓDIGO: F40-SF970

SKYFROTA PU BASE PRIMER ACAB. DF



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O Skyfrota PU Base Primer Acabamento DF – SF970 é um primer de dupla função desenvolvido para aplicações no sistema SKYFROTA Poliuretano, proporcionando maior agilidade no processo de pintura. Apresenta secagem rápida, além de elevada resistência a intempéries e excelente acabamento.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS:

A linha SKYFROTA PU Base Primer Acab. DF é indicada para pintura geral ou parcial em processos de reparação de:
Trens, Estruturas metálicas, Implementos rodoviários e agrícolas e Manutenção leve de equipamentos industriais.

COMPOSIÇÃO:

Resinas, solventes aromáticos, ésteres, cargas e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

PROPORÇÃO DE MISTURA P/ PRIMER DUPLA FUNÇÃO:

PRODUTO	PARTES p/ Vol.
BASE SKYFROTA PU (cor desejada)	100
Skyfrota PU Base Primer Acab. DF (SF970)	20

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

PRODUTO	PARTES p/ Vol.
Skyfrota Poliuretano	3
Skyfrota Endurecedor p/ PU - SF901	1
Skyfrota Thinner p/ Poliuretano - SF902	20%

* % de Thinner sobre a mistura catalisada.

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:

16 a 22 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.

APLICAÇÃO:

Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol², com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Possíveis substratos:

» Pinturas antigas devidamente preparadas.

VIDA ÚTIL DA MISTURA:

3 horas a 25°C.

SECAGEM:

Ao ar (25°C)	Estufa (60°C)
» Toque: 2 horas	
» Manuseio: 8 horas	» Final: 45 minutos
» Final: 24 horas	

USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

- » Não repintar a peça antes de realizar um teste comparativo de cor e brilho;
- » Utilizar sempre Complementos da Skylack;
- » Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	16/09/2025	Jeferson Lima	Vailton Mendes