

TABELA DE CATÁLISE **POR PESO**



PRIMERS



PRIMER SKYFAST® HS CINZA 4:1

DILUIÇÃO: 20% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	54,00	9,00	7,25
100,00	108,00	18,00	14,50
150,00	162,00	27,00	21,75
200,00	216,00	36,00	29,00
250,00	270,00	45,00	36,25
300,00	324,00	54,00	43,50
350,00	378,00	63,00	50,75
400,00	432,00	72,00	58,00
450,00	486,00	81,00	65,25
500,00	540,00	90,00	72,50
550,00	594,00	99,00	79,75
600,00	648,00	108,00	87,00
650,00	702,00	117,00	94,25
700,00	756,00	126,00	101,50
750,00	810,00	135,00	108,75
800,00	864,00	144,00	116,00
850,00	918,00	153,00	123,25
900,00	972,00	162,00	130,50
950,00	1026,00	171,00	137,75
1000,00	1080,00	180,00	145,00



PRIMER SKYFAST® HS CINZA (ADITIVADO) 2:1

DILUIÇÃO: 33% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO ADITIVO RR500 (G)
50,00	40,50	13,50	10,84
100,00	81,00	27,00	21,68
150,00	121,50	40,50	32,51
200,00	162,00	54,00	43,35
250,00	202,50	67,50	54,19
300,00	243,00	81,00	65,03
350,00	283,50	94,50	75,86
400,00	324,00	108,00	86,70
450,00	364,50	121,50	97,54
500,00	405,00	135,00	108,38
550,00	445,50	148,50	119,21
600,00	486,00	162,00	130,05
650,00	526,50	175,50	140,89
700,00	567,00	189,00	151,73
750,00	607,50	202,50	162,56
800,00	648,00	216,00	173,40
850,00	688,50	229,50	184,24
900,00	729,00	243,00	195,08
950,00	769,50	256,50	205,91
1000,00	810,00	270,00	216,75



PRIMER PU HS CINZA 9.500 6:1

DILUIÇÃO: 20% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	56,07	6,32	7,25
100,00	112,14	12,64	14,50
150,00	168,21	18,96	21,75
200,00	224,29	25,29	29,00
250,00	280,36	31,61	36,25
300,00	336,43	37,93	43,50
350,00	392,50	44,25	50,75
400,00	448,57	50,57	58,00
450,00	504,64	56,89	65,25
500,00	560,71	63,21	72,50
550,00	616,79	69,54	79,75
600,00	672,86	75,86	87,00
650,00	728,93	82,18	94,25
700,00	785,00	88,50	101,50
750,00	841,07	94,82	108,75
800,00	897,14	101,14	116,00
850,00	953,21	107,46	123,25
900,00	1009,29	113,79	130,50
950,00	1065,36	120,11	137,75
1000,00	1121,43	126,43	145,00



PRIMER PU HS CINZA 9.500 6:1

DILUIÇÃO: 100% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	33,64	3,79	21,75
100,00	33,64	3,79	21,75
150,00	100,93	11,38	65,25
200,00	134,57	15,17	87,00
250,00	168,21	18,96	108,75
300,00	201,86	22,76	130,50
350,00	235,50	26,55	152,25
400,00	269,14	30,34	174,00
450,00	302,79	34,14	195,75
500,00	336,43	37,93	217,50
550,00	370,07	41,72	239,25
600,00	403,71	45,51	261,00
650,00	437,36	49,31	282,75
700,00	471,00	53,10	304,50
750,00	504,64	56,89	326,25
800,00	538,29	60,69	348,00
850,00	571,93	64,48	369,75
900,00	605,57	68,27	391,50
950,00	639,21	72,06	413,25
1000,00	672,86	75,86	435,00



PRIMER PU HS CINZA

9.450 5:1

DILUIÇÃO: 20% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	55,90	7,38	7,25
100,00	111,81	14,75	14,50
150,00	167,71	22,13	21,75
200,00	223,61	29,50	29,00
250,00	279,51	36,88	36,25
300,00	335,42	44,25	43,50
350,00	391,32	51,63	50,75
400,00	447,22	59,00	58,00
450,00	503,13	66,38	65,25
500,00	559,03	73,75	72,50
550,00	614,93	81,13	79,75
600,00	670,83	88,50	87,00
650,00	726,74	95,88	94,25
700,00	782,64	103,25	101,50
750,00	838,54	110,63	108,75
800,00	894,44	118,00	116,00
850,00	950,35	125,38	123,25
900,00	1006,25	132,75	130,50
950,00	1062,15	140,13	137,75
1000,00	1118,06	147,50	145,00



SKYPRIMER® PU CINZA 4:1

DILUIÇÃO: 20% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	51,67	8,30	7,25
100,00	103,33	16,60	14,50
150,00	155,00	24,90	21,75
200,00	206,67	33,20	29,00
250,00	258,33	41,50	36,25
300,00	310,00	49,80	43,50
350,00	361,67	58,10	50,75
400,00	413,33	66,40	58,00
450,00	465,00	74,70	65,25
500,00	516,67	83,00	72,50
550,00	568,33	91,30	79,75
600,00	620,00	99,60	87,00
650,00	671,67	107,90	94,25
700,00	723,33	116,20	101,50
750,00	775,00	124,50	108,75
800,00	826,67	132,80	116,00
850,00	878,33	141,10	123,25
900,00	930,00	149,40	130,50
950,00	981,67	157,70	137,75
1000,00	1033,33	166,00	145,00



SKYPRIMER® PU CINZA 5:1

DILUIÇÃO: 20% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	53,47	6,92	7,25
100,00	106,94	13,83	14,50
150,00	160,42	20,75	21,75
200,00	213,89	27,67	29,00
250,00	267,36	34,58	36,25
300,00	320,83	41,50	43,50
350,00	374,31	48,42	50,75
400,00	427,78	55,33	58,00
450,00	481,25	62,25	65,25
500,00	534,72	69,17	72,50
550,00	588,19	76,08	79,75
600,00	641,67	83,00	87,00
650,00	695,14	89,92	94,25
700,00	748,61	96,83	101,50
750,00	802,08	103,75	108,75
800,00	855,56	110,67	116,00
850,00	909,03	117,58	123,25
900,00	962,50	124,50	130,50
950,00	1015,97	131,42	137,75
1000,00	1069,44	138,33	145,00



SKYPRIMER® PU CINZA 7:1

DILUIÇÃO: 20% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	59,24	5,26	7,25
100,00	118,49	10,52	14,50
150,00	177,73	15,78	21,75
200,00	236,98	21,04	29,00
250,00	296,22	26,30	36,25
300,00	355,47	31,56	43,50
350,00	414,71	36,82	50,75
400,00	473,96	42,08	58,00
450,00	533,20	47,34	65,25
500,00	592,45	52,60	72,50
550,00	651,69	57,86	79,75
600,00	710,94	63,13	87,00
650,00	770,18	68,39	94,25
700,00	829,43	73,65	101,50
750,00	888,67	78,91	108,75
800,00	947,92	84,17	116,00
850,00	1007,16	89,43	123,25
900,00	1066,41	94,69	130,50
950,00	1125,65	99,95	137,75
1000,00	1184,90	105,21	145,00



SKYPRIMER® PU CINZA 8:1

DILUIÇÃO: 25% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	51,73	4,56	8,70
100,00	103,47	9,12	17,40
150,00	155,20	13,68	26,10
200,00	206,93	18,24	34,80
250,00	258,67	22,80	43,50
300,00	310,40	27,36	52,20
350,00	362,13	31,92	60,90
400,00	413,87	36,48	69,60
450,00	465,60	41,04	78,30
500,00	517,33	45,60	87,00
550,00	569,07	50,16	95,70
600,00	620,80	54,72	104,40
650,00	672,53	59,28	113,10
700,00	724,27	63,84	121,80
750,00	776,00	68,40	130,50
800,00	827,73	72,96	139,20
850,00	879,47	77,52	147,90
900,00	931,20	82,08	156,60
950,00	982,93	86,64	165,30
1000,00	1034,67	91,20	174,00



SKYPRIMER® PU BRANCO 8:1

DILUIÇÃO: 25% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	56,21	4,56	8,70
100,00	112,43	9,12	17,40
150,00	168,64	13,68	26,10
200,00	224,85	18,24	34,80
250,00	281,07	22,80	43,50
300,00	337,28	27,36	52,20
350,00	393,49	31,92	60,90
400,00	449,71	36,48	69,60
450,00	505,92	41,04	78,30
500,00	562,13	45,60	87,00
550,00	618,35	50,16	95,70
600,00	674,56	54,72	104,40
650,00	730,77	59,28	113,10
700,00	786,99	63,84	121,80
750,00	843,20	68,40	130,50
800,00	899,41	72,96	139,20
850,00	955,63	77,52	147,90
900,00	1011,84	82,08	156,60
950,00	1068,05	86,64	165,30
1000,00	1124,27	91,20	174,00



SKYPRIMER® PU PRETO 8:1

DILUIÇÃO: 25% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	53,26	4,56	8,70
100,00	106,52	9,12	17,40
150,00	159,79	13,68	26,10
200,00	213,05	18,24	34,80
250,00	266,31	22,80	43,50
300,00	319,57	27,36	52,20
350,00	372,84	31,92	60,90
400,00	426,10	36,48	69,60
450,00	479,36	41,04	78,30
500,00	532,62	45,60	87,00
550,00	585,88	50,16	95,70
600,00	639,15	54,72	104,40
650,00	692,41	59,28	113,10
700,00	745,67	63,84	121,80
750,00	798,93	68,40	130,50
800,00	852,20	72,96	139,20
850,00	905,46	77,52	147,90
900,00	958,72	82,08	156,60
950,00	1011,98	86,64	165,30
1000,00	1065,24	91,20	174,00



PRIMER PU SK800 8:1

DILUIÇÃO: 25% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	51,91	4,49	8,70
100,00	103,82	8,98	17,40
150,00	155,73	13,47	26,10
200,00	207,64	17,96	34,80
250,00	259,56	22,44	43,50
300,00	311,47	26,93	52,20
350,00	363,38	31,42	60,90
400,00	415,29	35,91	69,60
450,00	467,20	40,40	78,30
500,00	519,11	44,89	87,00
550,00	571,02	49,38	95,70
600,00	622,93	53,87	104,40
650,00	674,84	58,36	113,10
700,00	726,76	62,84	121,80
750,00	778,67	67,33	130,50
800,00	830,58	71,82	139,20
850,00	882,49	76,31	147,90
900,00	934,40	80,80	156,60
950,00	986,31	85,29	165,30
1000,00	1038,22	89,78	174,00



PRIMER PU PPR51 5:1

DILUIÇÃO: 20% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	53,09	6,82	7,25
100,00	106,18	13,64	14,50
150,00	159,27	20,46	21,75
200,00	212,36	27,28	29,00
250,00	265,45	34,10	36,25
300,00	318,54	40,92	43,50
350,00	371,63	47,74	50,75
400,00	424,72	54,56	58,00
450,00	477,81	61,38	65,25
500,00	530,90	68,19	72,50
550,00	583,99	75,01	79,75
600,00	637,08	81,83	87,00
650,00	690,17	88,65	94,25
700,00	743,26	95,47	101,50
750,00	796,35	102,29	108,75
800,00	849,44	109,11	116,00
850,00	902,53	115,93	123,25
900,00	955,63	122,75	130,50
950,00	1008,72	129,57	137,75
1000,00	1061,81	136,39	145,00



PRIMER FOSFATIZANTE ANTICORROSIVO 525 2:1

DILUIÇÃO: SEM DILUIÇÃO SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO VERNIZ (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	39,25	8,51	0,00
100,00	78,50	17,02	0,00
150,00	117,75	25,53	0,00
200,00	157,00	34,03	0,00
250,00	196,25	42,54	0,00
300,00	235,50	51,05	0,00
350,00	274,75	59,56	0,00
400,00	314,00	68,07	0,00
450,00	353,25	76,58	0,00
500,00	392,50	85,08	0,00
550,00	431,75	93,59	0,00
600,00	471,00	102,10	0,00
650,00	510,25	110,61	0,00
700,00	549,50	119,12	0,00
750,00	588,75	127,63	0,00
800,00	628,00	136,13	0,00
850,00	667,25	144,64	0,00
900,00	706,50	153,15	0,00
950,00	745,75	161,66	0,00
1000,00	785,00	170,17	0,00



WASH PRIMER FOSFATIZANTE 550 2:1

DILUIÇÃO: SEM DILUIÇÃO SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	33,73	14,28	0,00
100,00	67,47	28,57	0,00
150,00	101,20	42,85	0,00
200,00	134,93	57,13	0,00
250,00	168,67	71,42	0,00
300,00	202,40	85,70	0,00
350,00	236,13	99,98	0,00
400,00	269,87	114,27	0,00
450,00	303,60	128,55	0,00
500,00	337,33	142,83	0,00
550,00	371,07	157,12	0,00
600,00	404,80	171,40	0,00
650,00	438,53	185,68	0,00
700,00	472,27	199,97	0,00
750,00	506,00	214,25	0,00
800,00	539,73	228,53	0,00
850,00	573,47	242,82	0,00
900,00	607,20	257,10	0,00
950,00	640,93	271,38	0,00
1000,00	674,67	285,67	0,00



PRETO FOSCO VINÍLICO 500 2:1

DILUIÇÃO: SEM DILUIÇÃO SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	30,07	14,28	0,00
100,00	60,13	28,57	0,00
150,00	90,20	42,85	0,00
200,00	120,27	57,13	0,00
250,00	150,33	71,42	0,00
300,00	180,40	85,70	0,00
350,00	210,47	99,98	0,00
400,00	240,53	114,27	0,00
450,00	270,60	128,55	0,00
500,00	300,67	142,83	0,00
550,00	330,73	157,12	0,00
600,00	360,80	171,40	0,00
650,00	390,87	185,68	0,00
700,00	420,93	199,97	0,00
750,00	451,00	214,25	0,00
800,00	481,07	228,53	0,00
850,00	511,13	242,82	0,00
900,00	541,20	257,10	0,00
950,00	571,27	271,38	0,00
1000,00	601,33	285,67	0,00



PRIMER EPÓXI CINZA

3:1

DILUIÇÃO: 20% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO PRIMER (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	43,59	7,26	5,77
100,00	87,19	14,52	11,53
150,00	130,78	21,78	17,30
200,00	174,38	29,03	23,07
250,00	217,97	36,29	28,83
300,00	261,56	43,55	34,60
350,00	305,16	50,81	40,37
400,00	348,75	58,07	46,13
450,00	392,34	65,33	51,90
500,00	435,94	72,58	57,67
550,00	479,53	79,84	63,43
600,00	523,13	87,10	69,20
650,00	566,72	94,36	74,97
700,00	610,31	101,62	80,73
750,00	653,91	108,88	86,50
800,00	697,50	116,13	92,27
850,00	741,09	123,39	98,03
900,00	784,69	130,65	103,80
950,00	828,28	137,91	109,57
1000,00	871,88	145,17	115,33

TABELA DE CATÁLISE **POR PESO**



VERNIZES



VERNIZ SKYFAST® HS 5:1

DILUIÇÃO: 20% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO VERNIZ (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	32,81	7,68	7,25
100,00	65,63	15,36	14,50
150,00	98,44	23,04	21,75
200,00	131,25	30,72	29,00
250,00	164,06	38,40	36,25
300,00	196,88	46,08	43,50
350,00	229,69	53,76	50,75
400,00	262,50	61,44	58,00
450,00	295,31	69,13	65,25
500,00	328,13	76,81	72,50
550,00	360,94	84,49	79,75
600,00	393,75	92,17	87,00
650,00	426,56	99,85	94,25
700,00	459,38	107,53	101,50
750,00	492,19	115,21	108,75
800,00	525,00	122,89	116,00
850,00	557,81	130,57	123,25
900,00	590,63	138,25	130,50
950,00	623,44	145,93	137,75
1000,00	656,25	153,61	145,00



VERNIZ ALTO SÓLIDOS ULTRA 15.000 4:1

DILUIÇÃO: 20% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO VERNIZ (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	33,10	8,85	7,25
100,00	66,20	17,70	14,50
150,00	99,30	26,55	21,75
200,00	132,40	35,40	29,00
250,00	165,50	44,25	36,25
300,00	198,60	53,10	43,50
350,00	231,70	61,95	50,75
400,00	264,80	70,80	58,00
450,00	297,90	79,65	65,25
500,00	331,00	88,50	72,50
550,00	364,10	97,35	79,75
600,00	397,20	106,20	87,00
650,00	430,30	115,05	94,25
700,00	463,40	123,90	101,50
750,00	496,50	132,75	108,75
800,00	529,60	141,60	116,00
850,00	562,70	150,45	123,25
900,00	595,80	159,30	130,50
950,00	628,90	168,15	137,75
1000,00	662,00	177,00	145,00



VERNIZ ALTO SÓLIDOS ULTRA 15.000 2:1

DILUIÇÃO: 20% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO VERNIZ (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	27,58	14,47	7,25
100,00	55,17	28,94	14,50
150,00	82,75	43,42	21,75
200,00	110,33	57,89	29,00
250,00	137,92	72,36	36,25
300,00	165,50	86,83	43,50
350,00	193,08	101,31	50,75
400,00	220,67	115,78	58,00
450,00	248,25	130,25	65,25
500,00	275,83	144,72	72,50
550,00	303,42	159,19	79,75
600,00	331,00	173,67	87,00
650,00	358,58	188,14	94,25
700,00	386,17	202,61	101,50
750,00	413,75	217,08	108,75
800,00	441,33	231,56	116,00
850,00	468,92	246,03	123,25
900,00	496,50	260,50	130,50
950,00	524,08	274,97	137,75
1000,00	551,67	289,44	145,00



VERNIZ ALTO SÓLIDOS ULTRA 13.000 2:1

DILUIÇÃO: 15% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO VERNIZ (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	28,32	14,32	5,67
100,00	56,64	28,64	11,35
150,00	84,96	42,96	17,02
200,00	113,28	57,28	22,70
250,00	141,59	71,59	28,37
300,00	169,91	85,91	34,04
350,00	198,23	100,23	39,72
400,00	226,55	114,55	45,39
450,00	254,87	128,87	51,07
500,00	283,19	143,19	56,74
550,00	311,51	157,51	62,41
600,00	339,83	171,83	68,09
650,00	368,14	186,14	73,76
700,00	396,46	200,46	79,43
750,00	424,78	214,78	85,11
800,00	453,10	229,10	90,78
850,00	481,42	243,42	96,46
900,00	509,74	257,74	102,13
950,00	538,06	272,06	107,80
1000,00	566,38	286,38	113,48



VERNIZ HS SK212 2:1

DILUIÇÃO: 15% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO VERNIZ (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	28,06	14,07	5,67
100,00	56,12	28,14	11,35
150,00	84,17	42,22	17,02
200,00	112,23	56,29	22,70
250,00	140,29	70,36	28,37
300,00	168,35	84,43	34,04
350,00	196,41	98,51	39,72
400,00	224,46	112,58	45,39
450,00	252,52	126,65	51,07
500,00	280,58	140,72	56,74
550,00	308,64	154,80	62,41
600,00	336,70	168,87	68,09
650,00	364,75	182,94	73,76
700,00	392,81	197,01	79,43
750,00	420,87	211,09	85,11
800,00	448,93	225,16	90,78
850,00	476,99	239,23	96,46
900,00	505,04	253,30	102,13
950,00	533,10	267,38	107,80
1000,00	561,16	281,45	113,48



VERNIZ HS SK212 2:1

DILUIÇÃO: 20% SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO VERNIZ (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	26,89	13,49	7,25
100,00	53,78	26,97	14,50
150,00	80,67	40,46	21,75
200,00	107,56	53,94	29,00
250,00	134,44	67,43	36,25
300,00	161,33	80,92	43,50
350,00	188,22	94,40	50,75
400,00	215,11	107,89	58,00
450,00	242,00	121,38	65,25
500,00	268,89	134,86	72,50
550,00	295,78	148,35	79,75
600,00	322,67	161,83	87,00
650,00	349,56	175,32	94,25
700,00	376,44	188,81	101,50
750,00	403,33	202,29	108,75
800,00	430,22	215,78	116,00
850,00	457,11	229,26	123,25
900,00	484,00	242,75	130,50
950,00	510,89	256,24	137,75
1000,00	537,78	269,72	145,00



VERNIZ ALTO SÓLIDOS 12.500 5:1

DILUIÇÃO: SEM DILUIÇÃO SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO VERNIZ (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	39,67	8,54	0,00
100,00	79,33	17,08	0,00
150,00	119,00	25,63	0,00
200,00	158,67	34,17	0,00
250,00	198,33	42,71	0,00
300,00	238,00	51,25	0,00
350,00	277,67	59,79	0,00
400,00	317,33	68,33	0,00
450,00	357,00	76,88	0,00
500,00	396,67	85,42	0,00
550,00	436,33	93,96	0,00
600,00	476,00	102,50	0,00
650,00	515,67	111,04	0,00
700,00	555,33	119,58	0,00
750,00	595,00	128,13	0,00
800,00	634,67	136,67	0,00
850,00	674,33	145,21	0,00
900,00	714,00	153,75	0,00
950,00	753,67	162,29	0,00
1000,00	793,33	170,83	0,00



VERNIZ PU BICOMPONENTE 10.000 5:1

DILUIÇÃO: SEM DILUIÇÃO SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO VERNIZ (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	36,04	12,53	0,00
100,00	72,08	25,05	0,00
150,00	108,11	37,58	0,00
200,00	144,15	50,10	0,00
250,00	180,19	62,63	0,00
300,00	216,23	75,15	0,00
350,00	252,26	87,68	0,00
400,00	288,30	100,20	0,00
450,00	324,34	112,73	0,00
500,00	360,38	125,25	0,00
550,00	396,41	137,78	0,00
600,00	432,45	150,30	0,00
650,00	468,49	162,83	0,00
700,00	504,53	175,35	0,00
750,00	540,56	187,88	0,00
800,00	576,60	200,40	0,00
850,00	612,64	212,93	0,00
900,00	648,68	225,45	0,00
950,00	684,71	237,98	0,00
1000,00	720,75	250,50	0,00



VERNIZ PU BICOMPONENTE 9.800 5:1

DILUIÇÃO: SEM DILUIÇÃO SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO VERNIZ (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	39,46	8,51	0,00
100,00	78,92	17,02	0,00
150,00	118,38	25,53	0,00
200,00	157,83	34,03	0,00
250,00	197,29	42,54	0,00
300,00	236,75	51,05	0,00
350,00	276,21	59,56	0,00
400,00	315,67	68,07	0,00
450,00	355,13	76,58	0,00
500,00	394,58	85,08	0,00
550,00	434,04	93,59	0,00
600,00	473,50	102,10	0,00
650,00	512,96	110,61	0,00
700,00	552,42	119,12	0,00
750,00	591,88	127,63	0,00
800,00	631,33	136,13	0,00
850,00	670,79	144,64	0,00
900,00	710,25	153,15	0,00
950,00	749,71	161,66	0,00
1000,00	789,17	170,17	0,00



VERNIZ PU BICOMPONENTE 5.000 5:1

DILUIÇÃO: SEM DILUIÇÃO SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO VERNIZ (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	39,21	12,53	0,00
100,00	78,42	25,05	0,00
150,00	117,63	37,58	0,00
200,00	156,83	50,10	0,00
250,00	196,04	62,63	0,00
300,00	235,25	75,15	0,00
350,00	274,46	87,68	0,00
400,00	313,67	100,20	0,00
450,00	352,88	112,73	0,00
500,00	392,08	125,25	0,00
550,00	431,29	137,78	0,00
600,00	470,50	150,30	0,00
650,00	509,71	162,83	0,00
700,00	548,92	175,35	0,00
750,00	588,13	187,88	0,00
800,00	627,33	200,40	0,00
850,00	666,54	212,93	0,00
900,00	705,75	225,45	0,00
950,00	744,96	237,98	0,00
1000,00	784,17	250,50	0,00



VERNIZ PU BICOMPONENTE VRZ51 5:1

DILUIÇÃO: SEM DILUIÇÃO SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO VERNIZ (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	38,46	7,75	0,00
100,00	76,92	15,50	0,00
150,00	115,38	23,25	0,00
200,00	153,83	31,00	0,00
250,00	192,29	38,75	0,00
300,00	230,75	46,50	0,00
350,00	269,21	54,25	0,00
400,00	307,67	62,00	0,00
450,00	346,13	69,75	0,00
500,00	384,58	77,50	0,00
550,00	423,04	85,25	0,00
600,00	461,50	93,00	0,00
650,00	499,96	100,75	0,00
700,00	538,42	108,50	0,00
750,00	576,88	116,25	0,00
800,00	615,33	124,00	0,00
850,00	653,79	131,75	0,00
900,00	692,25	139,50	0,00
950,00	730,71	147,25	0,00
1000,00	769,17	155,00	0,00



VERNIZ FOSCO PU BICOMPONENTE SK280 5:1

DILUIÇÃO: SEM DILUIÇÃO SOBRE A MISTURA

VOLUME TOTAL (ML)	PESO VERNIZ (G)	PESO ENDURECEDOR (G)	PESO THINNER (G)
50,00	38,75	7,95	0,00
100,00	77,50	15,90	0,00
150,00	116,25	23,85	0,00
200,00	155,00	31,80	0,00
250,00	193,75	39,75	0,00
300,00	232,50	47,70	0,00
350,00	271,25	55,65	0,00
400,00	310,00	63,60	0,00
450,00	348,75	71,55	0,00
500,00	387,50	79,50	0,00
550,00	426,25	87,45	0,00
600,00	465,00	95,40	0,00
650,00	503,75	103,35	0,00
700,00	542,50	111,30	0,00
750,00	581,25	119,25	0,00
800,00	620,00	127,20	0,00
850,00	658,75	135,15	0,00
900,00	697,50	143,10	0,00
950,00	736,25	151,05	0,00
1000,00	775,00	159,00	0,00