FICHA TÉCNICA

0800-7709955


CÓDIGO: 220-VHS21 — VERNIZ HS VHS21 2:1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Verniz poliuretano, acrílico, bicomponente, de alto rendimento, utilizado para repintura automotiva. É um produto de alta performance, de secagem rápida, alto teor de sólidos e alta resistência a intempéries. Possui excelente retenção de brilho, resultando em um acabamento excelente.


COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica poliuretânica, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Aplicar sobre Base Poliéster ou Skymix BP, utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.
Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000-1200.
Recomenda-se utilizar pano pega poeira antes da aplicação do verniz.




CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

Produtos	Partes em Volume
Verniz HS VHS21	2
Endurecedor VH211 / VH212	1
Thinner TH700 / TH732 / TH735	10 a 30% *

* % de Thinner sobre a mistura catalisada.

» Temperatura ambiente 25°C: utilizar Endurecedor VH211 e Thinner TH700;
» Temperatura acima de 30°C: utilizar Endurecedor VH211 e Thinner TH732;
» Temperatura abaixo de 15°C: utilizar Endurecedor VH212 e Thinner TH735.



VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:

14 a 18 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.



APLICAÇÃO:

Aplicar 3 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
» Pistola HVLP : Pressão Recomendada de 30 a 35 lb/pol^2.
» Pistola Convencional : Pressão Recomendada de 40 a 50 lb/pol^2.
» Bico recomendado: 1,2 a 1,5 mm.



VIDA ÚTIL DA MISTURA:

4 horas a 25°C.

SECAGEM:

Ao ar (25°C)	Estufa (60°C)
» Toque: 30 minutos » Manuseio: 4 horas » Polimento: 24 horas	» Polimento: 45 minutos



USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

» Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;
» Recomenda-se realizar o polimento somente após secagem total.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidadas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	03/11/2026	Jeferson Lima	Vailton Mendes